

DOCKET NO.: 268099US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Juliane KRUESEMAN, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/EP03/11016

INTERNATIONAL FILING DATE: October 6, 2003

FOR: USE OF PREPARATIONS COMPRISING PIGMENTS AND DYESTUFFS FOR
THE DECORATION COLOURING OF DERIVED TIMBER PRODUCTS

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that
the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
Germany	102 47 239.4	10 October 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the
International Bureau in PCT Application No. PCT/EP03/11016. Receipt of the certified
copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been
acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon
Attorney of Record
Registration No. 24,618
Surinder Sachar
Registration No. 34,423


Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 47 239.4

Anmeldetag: 10. Oktober 2002

Anmelder/Inhaber: BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/DE

Bezeichnung: Verwendung von pigment- und farbstoffent-
haltenden Zubereitungen zur dekorativen
Einfärbung von Holzwerkstoffen

IPC: B 27 K und C 09 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 27. Mai 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Hiebinger

Patentansprüche

1. Verwendung von flüssigen Farbmittelzubereitungen, die mindestens ein Pigment und, bezogen auf das Pigment, 0,5 bis 10 Gew.-% mindestens eines Farbstoffs enthalten, zur dekorativen Einfärbung von Holzwerkstoffen.
2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitungen
- (A) mindestens ein Pigment,
- (B) mindestens einen Farbstoff,
- (C) mindestens ein Dispergiermittel,
- (D) Wasser oder ein Gemisch von Wasser und mindestens einem Wasserrückhaltemittel und
- (E) gewünschtenfalls weitere für Farbmittelzubereitungen übliche Bestandteile
- enthalten.
3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitungen als Komponente (B) mindestens einen anionischen oder einen kationischen Farbstoff enthalten.
4. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitungen als Komponente (C) mindestens ein nichtionisches oberflächenaktives Additiv, mindestens ein anionisches oberflächenaktives Additiv oder ein Gemisch dieser oberflächenaktiven Additive enthalten.
5. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitungen als Wasserrückhaltemittel ein schwerverdampfbares, in Wasser lösliches oder mit Wasser mischbares organisches Lösungsmittel enthalten.

2

6. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Zubereitungen

10 bis 70 Gew.-% der Komponente (A),

5

0,05 bis 7 Gew.-% der Komponente (B),

1 bis 50 Gew.-% der Komponente (C),

10

10 bis 88,95 Gew.-% der Komponente (D) und

0 bis 5 Gew.-% weitere für Farbmittelzubereitungen übliche Bestandteile,

15

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthalten.

7. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 6 zur Massefärbung von MDF-, HDF- und Spanplatten.

20

8. Verwendung nach Anspruch 7 zur Erzeugung mehrfarbig in Schichten oder marmoriert eingefärbter Platten.

9. Verwendung nach Anspruch 7 zur Erzeugung elektrisch leitfähiger schwarzeingefärbter Platten.

25

10. Holzwerkstoffe, eingefärbt mit den Farbmittelzubereitungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6.

30

35

40

45

Verwendung von pigment- und farbstoffenthaltenden Zubereitungen zur dekorativen Einfärbung von Holzwerkstoffen

5 Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von flüssigen Farbmittelzubereitungen, die mindestens ein Pigment und, bezogen auf das Gewicht des Pigments, 0,5 bis 10 Gew.-% mindestens eines

10 Farbstoffs, zur dekorativen Einfärbung von Holzwerkstoffen.

Weiterhin betrifft die Erfindung Holzwerkstoffe, die mit diesen Farbmittelzubereitungen eingefärbt sind.

15 Im Bereich der Holzwerkstoffe ist insbesondere der Markt an mitteldichten Faserplatten (medium density fibreboard, MDF-Platten) und hochverdichteten Faserplatten (high density fibreboard, HDF-Platten) stark im Anstieg begriffen.

20 MDF- und HDF-Platten können wie herkömmliche Spanplatten verarbeitet werden. Durch ihren gleichmäßigen Aufbau sind sie aber auch zur Herstellung von profilierten Teilen geeignet und setzen sich deshalb verstärkt im Möbelbau durch. So werden beispielsweise Einrichtungsgegenstände für Räume und für dekorative Zwecke

25 (z.B. im Messebau) sowie auch schon höherwertige Möbel aus diesen Platten gefertigt und anschließend nur noch farblos lackiert oder mit einem farblosen Overlay beschichtet, um die holzartige Struktur sichtbar zu erhalten.

30 Bislang werden zur Färbung von Span- und MDF-Platten üblicherweise Farbstoffe verwendet, die bei der Plattenproduktion entweder dem Bindemittel zugegeben oder getrennt von diesem vor oder nach der Beileimung auf die Späne/Fasern aufgebracht werden. Als Bindemittel werden Aminoplaste, wie Harnstoff- oder Harnstoff-

35 Melamin-Formaldehydharze, aber auch Isocyanate, wie Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI), allein oder in Kombination mit Aminoplasten eingesetzt. So wird beispielsweise in der EP-A-903 208 die Massefärbung von MDF-Platten mit kationischen oder Direktfarbstoffen beschrieben. Die mit Farbstoffen einge-

40 färbten Faserplatten weisen zwar brillante Farbtöne auf, zeigen jedoch nur eine geringe Lichtechtheit, weshalb sie zur Herstellung längerlebiger Artikel, wie Möbel für den Wohnbereich, wenig geeignet sind.

45 Werden Pigmente zur Massefärbung von Faserplatten eingesetzt, so werden zwar licht- und temperaturechtere Färbungen erzielt, diese zeigen jedoch nicht die gewünschte Brillanz. So wird unter

Verwendung von Rußpräparationen kein dunkles, brillantes Schwarz, sondern nur ein schmutziger Grauton erhalten. Weiterhin ist unter Einsatz einer Blaupigmentpräparation auch keine brillante Blaufärbung zugänglich, vielmehr wird nur ein grünstichiges Blau erhalten, da die gelblich braune Eigenfarbe des Holzes den Blauton zu einem Grünton verschiebt.

In der WO-A-01/24983 wird ein spezielles Verfahren zur Einfärbung von Holz mit Pigmenten vorgeschlagen, bei dem das Holz zunächst in Gegenwart kleiner Mengen eines schwach basischen Salzes und dann einer organischen Säure mit löslichen Pigmentvorläufern behandelt wird, die anschließend thermisch in die entsprechenden Pigmente überführt werden. Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwendig, da es mehrere Verfahrensschritte sowie die separate Herstellung der Pigmentvorläufer erfordert.

In der EP-A-49 777 werden flüssige sowohl pigment- als auch farbstoffhaltige Farbmittelzubereitungen für eine ganze Reihe von Anwendungszwecken beschrieben, u.a. wird dabei auch die Einfärbung von Leimen für Spanplatten erwähnt. Die explizit offenbarten Farbmittelzubereitungen enthalten in der Überzahl einen Überschuß an Farbstoff, mindestens jedoch 30 Gew.-% Farbstoff, bezogen auf das Pigment.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, Farbmittelpräparationen zur Einfärbung von Holzwerkstoffen zur Verfügung zu stellen, die Färbungen mit vorteilhaften Anwendungseigenschaften, insbesondere hoher Brillanz, Lichtechtheit und Temperaturechtheit, erlauben.

Demgemäß wurde die Verwendung von flüssigen Farbmittelzubereitungen, die mindestens ein Pigment und, bezogen auf das Pigment, 0,5 bis 10 Gew.-% mindestens eines Farbstoffs enthalten, zur dekorativen Einfärbung von Holzwerkstoffen gefunden.

Verwendet man diese Farbmittelzubereitungen zur Einfärbung von Holzwerkstoffen, so erhält man kräftige, brillante Farbtöne, weil der Farbstoff aufgrund seiner Affinität zur Holzfaser auf diese aufzieht und damit die Eigenfärbung des Holzes abdeckt. Dadurch kommt der Farbeindruck der Pigmente voll zur Geltung. Überraschenderweise reichen die erfindungsgemäßen geringen Farbstoffmengen dabei aus, um eine homogene kräftige Färbung zu erhalten. Außerdem ist die mit dieser Pigment-Farbstoff-Zubereitung erhaltene Färbung der reinen Farbstofffärbung bezüglich der Lichtechtheit deutlich überlegen, so daß die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen hervorragend zur dekorativen Einfärbung von Holzwerkstoffen eingesetzt werden können.

3

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen (A) mindestens ein Pigment, (B) mindestens einen Farbstoff, (C) mindestens ein Dispergiermittel und (D) Wasser oder ein Gemisch von Wasser und mindestens einem Wasserrück-
5 haltemittel.

Als Komponente (A) können in den erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen organische oder anorganische Pigmente enthalten sein. Selbstverständlich können die Farbmittelzu-
10 bereitungen auch Mischungen verschiedener organischer oder verschiedener anorganischer Pigmente oder Mischungen von organischen und anorganischen Pigmenten enthalten.

Die Pigmente liegen bevorzugt in feinteiliger Form vor. Die Pig-
15 mente haben dementsprechend üblicherweise mittlere Teilchengrößen von 0,1 bis 5 µm, insbesondere 0,1 bis 3 µm und vor allem 0,1 bis 1 µm.

Bei den organischen Pigmenten handelt es sich üblicherweise um
20 organische Bunt- und Schwarzpigmente. Anorganische Pigmente können ebenfalls Farbpigmente (Bunt-, Schwarz- und Weißpigmente) sowie Glanzpigmente sein.

Im folgenden seien als Beispiele für geeignete organische Farb-
25 pigmente genannt:

- Monoazopigmente:

C.I. Pigment Brown 25;

C.I. Pigment Orange 5, 13, 36, 38, 64 und 67;

C.I. Pigment Red 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 31, 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49, 49:1, 51:1, 52:1, 52:2, 53, 53:1, 53:3, 57:1, 58:2, 58:4, 63, 112, 146, 148, 170, 175, 184, 185, 187, 191:1, 208, 210, 245, 247 und 251;

C.I. Pigment Yellow 1, 3, 62, 65, 73, 74, 97, 120, 151, 154, 168, 181, 183 und 191;

C.I. Pigment Violet 32;

- Disazopigmente:

C.I. Pigment Orange 16, 34, 44 und 72;
C.I. Pigment Yellow 12, 13, 14, 16, 17, 81, 83, 106, 113, 126, 127, 155, 174, 176, 180 und 188;

45 - Disazokondensations-
pigmente:

C.I. Pigment Yellow 93, 95 und 128;

4

C.I. Pigment Red 144, 166, 214, 220,
221, 242 und 262;
C.I. Pigment Brown 23 und 41;

- 5 - Anthanthronpigmente: C.I. Pigment Red 168;
- Anthrachinonpigmente: C.I. Pigment Yellow 147, 177 und 199;
C.I. Pigment Violet 31;
- 10 - Anthrapyrimidin-
pigmente: C.I. Pigment Yellow 108;
- Chinacridonpigmente: C.I. Pigment Orange 48 und 49;
C.I. Pigment Red 122, 202, 206 und 209;
C.I. Pigment Violet 19;
- 15 - Chinophthalonpigmente: C.I. Pigment Yellow 138;
- Diketopyrrolopyrrol-
pigmente: C.I. Pigment Orange 71, 73 und 81;
C.I. Pigment Red 254, 255, 264, 270 und
272;
- 20 - Dioxazinpigmente: C.I. Pigment Violet 23 und 37;
C.I. Pigment Blue 80;
- 25 - Flavanthronpigmente: C.I. Pigment Yellow 24;
- Indanthronpigmente: C.I. Pigment Blue 60 und 64;
- 30 - Isoindolinpigmente: C.I. Pigmente Orange 61 und 69;
C.I. Pigment Red 260;
C.I. Pigment Yellow 139 und 185;
- 35 - Isoindolinonpigmente: C.I. Pigment Yellow 109, 110 und 173;
- Isoviolanthronpigmente: C.I. Pigment Violet 31;
- Metallkomplexpigmente: C.I. Pigment Red 257;
C.I. Pigment Yellow 117, 129, 150, 153
und 177;
C.I. Pigment Green 8;
- 40 - Perinonpigmente: C.I. Pigment Orange 43;
C.I. Pigment Red 194;
- 45 - Perylenpigmente: C.I. Pigment Black 31 und 32;

5

C.I. Pigment Red 123, 149, 178, 179, 190
und 224;

C.I. Pigment Violet 29;

5 - Phthalocyaninpigmente: C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2,
15:3, 15:4, 15:6 und 16;
C.I. Pigment Green 7 und 36;

10 - Pyranthronpigmente: C.I. Pigment Orange 51;
C.I. Pigment Red 216;

- Pyrazolochinazolon-
pigmente: C.I. Pigment Orange 67;
C.I. Pigment Red 251;

15 - Thioindigopigmente: C.I. Pigment Red 88 und 181;
C.I. Pigment Violet 38;

20 - Triarylcarbonium-
pigmente: C.I. Pigment Blue 1, 61 und 62;
C.I. Pigment Green 1;
C.I. Pigment Red 81, 81:1 und 169;
C.I. Pigment Violet 1, 2, 3 und 27;

25 - C.I. Pigment Black 1 (Anilinschwarz);

- C.I. Pigment Yellow 101 (Aldazingelb);

- C.I. Pigment Brown 22.

30

Geeignete anorganische Farbpigmente sind z.B.:

35 - Weißpigmente: Titandioxid (C.I. Pigment White 6),
Zinkweiß, Farbenzinkoxid; Zinksulfid,
Lithopone;

35

- Schwarzpigmente: Eisenoxidschwarz (C.I. Pigment
Black 11),
Eisen-Mangan-Schwarz, Spinellschwarz
40 (C.I. Pigment Black 27); Ruß (C.I. Pig-
ment Black 7);

40

- Buntpigmente: Chromoxid, Chromoxidhydratgrün; Chrom-
grün (C.I. Pigment Green 48); Cobaltgrün
45 (C.I. Pigment Green 50); Ultramaringrün;

45

6

Kobaltblau (C.I. Pigment Blue 28 und 36;
C.I. Pigment Blue 72); Ultramarinblau;
Manganblau;

5

Ultramarinviolett; Kobalt- und Mangan-
violett;

10

Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101);
Cadmiumsulfoselenid (C.I. Pigment Red
108); Cersulfid (C.I. Pigment Red 265);
Molybdatrot (C.I. Pigment Red 104);
Ultramarinrot;

15

Eisenoxidbraun (C.I. Pigment Brown 6 und
7), Mischbraun, Spinell- und Korundpha-
sen (C.I. Pigment Brown 29, 31, 33, 34,
35, 37, 39 und 40), Chromtitangelb
(C.I. Pigment Brown 24), Chromorange;

20

Cersulfid (C.I. Pigment Orange 75);

25

Eisenoxidgelb (C.I. Pigment Yellow 42);
Nickeltitangelb (C.I. Pigment Yellow 53;
C.I. Pigment Yellow 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164 und 189); Chromtitan-
gelb; Spinellphasen (C.I. Pigment Yellow
119); Cadmiumsulfid und Cadmiumzinksul-
fid (C.I. Pigment Yellow 37 und 35);
Chromgelb (C.I. Pigment Yellow 34);
Bismutvanadat (C.I. Pigment Yellow 184).

30

Bei den Glanzpigmenten handelt es sich um einphasig oder mehr-
phasig aufgebaute plättchenförmige Pigmente, deren Farbenspiel
durch das Zusammenspiel von Interferenz-, Reflexions- und Absorp-
35 tionsphänomenen geprägt ist. Als Beispiele seien Aluminium-
plättchen und ein- oder mehrfach, insbesondere mit Metalloxiden
beschichtete Aluminium-, Eisenoxid- und Glimmerplättchen genannt.

40

In der Regel enthalten die erfindungsgemäß zu verwendenden Farb-
mittelzubereitungen 10 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis
60 Gew.-%, Pigment (A).

45

Als Komponente (B) enthalten die erfindungsgemäß zu verwendenden
Farbmittelzubereitungen mindestens einen Farbstoff. Geeignet sind
dabei insbesondere Farbstoffe, die in Wasser oder einem mit Was-
ser mischbaren oder in Wasser löslichen organischen Lösungsmittel
löslich sind. Bevorzugt weisen die eingesetzten Farbstoffe (B)

einen den Pigmenten (A) jeweils vergleichbaren Farbton auf, da auf diese Weise eine besonders intensive Färbung der Holzwerkstoffe erzielbar ist. Es können jedoch auch im Farbton abweichende Farbstoffe (B) eingesetzt werden, wodurch Nuancierungen
5 der Färbung möglich sind.

Geeignet sind insbesondere kationische und anionische Farbstoffe, wobei kationische Farbstoffe bevorzugt sind.

- 10 Geeignete kationische Farbstoffe (B) entstammen insbesondere der Di- und Triarylmethan-, Xanthen-, Azo-, Cyanin-, Azacyanin-, Methin-, Acridin-, Safranin-, Oxazin-, Indulin-, Nigrosin- und Phenazin-Reihe, wobei Farbstoffe aus der Azo-, Triarylmethan- und Xanthenreihe bevorzugt sind.

15

Im einzelnen seien beispielhaft aufgeführt: C.I. Basic Yellow 1, 2 und 37; C.I. Basic Orange 2; C.I. Basic Red 1 und 108; C.I. Basic Blue 1, 7 und 26; C.I. Basic Violet 1, 3, 4, 10, 11 und 49; C.I. Basic Green 1 und 4; C.I. Basic Brown 1 und 4.

20

Kationische Farbstoffe (B) können auch externe basische Gruppen enthaltende Farbmittel sein. Geeignete Beispiele sind hier C.I. Basic Blue 15 und 161.

- 25 Als kationische Farbstoffe (B) können auch die korrespondierenden Farbbasen in Gegenwart von löslich machenden sauren Agenzien eingesetzt werden. Als Beispiele seien genannt: C.I. Solvent Yellow 34; C.I. Solvent Orange 3; C.I. Solvent Red 49; C.I. Solvent Violet 8 und 9; C.I. Solvent Blue 2 und 4; C.I. Solvent Black 7.

30

Geeignete anionische Farbstoffe sind insbesondere sulfonsäuregruppenhaltige Verbindungen aus der Reihe der Azo-, Anthrachinon-, Metallkomplex-, Triarylmethan-, Xanthen- und Stilbenreihe, wobei Farbstoffe aus der Triarylmethan-, Azo- und Metall-

- 35 komplex- (vor allem Kupfer-, Chrom- und Kobaltkomplex-) Reihe bevorzugt sind.

Im einzelnen genannt seien beispielsweise: C.I. Acid Yellow 3, 19, 36 und 204; C.I. Acid Orange 7, 8 und 142; C.I. Acid Red 52,
40 88, 351 und 357; C.I. Acid Violet 17 und 90; C.I. Acid Blue 9, 193 und 199; C.I. Acid Black 194; anionische Chromkomplexfarbstoffe wie C.I. Acid Violet 46, 56, 58 und 65; C.I. Acid Yellow 59; C.I. Acid Orange 44, 74 und 92; C.I. Acid Red 195; C.I. Acid Brown 355 und C.I. Acid Black 52; anionische Kobaltkomplexfarb-
45 stoffe wie C.I. Acid Yellow 119 und 204, C.I. Direct Red 80 und 81.

Bevorzugt sind wasserlösliche Farbstoffe.

Als Wasserlöslichkeit vermittelnde Kationen sind dabei insbesondere Alkalimetallkationen, wie Li^+ , Na^+ , K^+ , Ammonium- und
5 substituierte Ammoniumionen, insbesondere Alkanolammoniumionen, zu nennen.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen enthalten den Farbstoff (B) im allgemeinen in Mengen von 0,5 bis
10 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 8 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Pigment (A). Bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, entspricht dies Mengen von in der Regel 0,05 bis 7 Gew.-%, vor allem 0,1 bis 5,6 Gew.-%.

15 Bevorzugte Pigment/Farbstoff-Kombinationen sind z.B.: C.I. Pigment Pigment Blue 15:1 und C.I. Basic Violet 4; C.I. Pigment Green 7 und C.I. Basic Green 4; C.I. Pigment Red 48:2 und C.I. Direct Red 80; C.I. Pigment Black 7 und C.I. Basic Violet 3.

20 Als Komponente (C) ist in den erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen mindestens ein Dispergiermittel enthalten.

Besonders geeignete Dispergiermittel (C) sind nichtionische und
25 anionische oberflächenaktive Additive sowie auch Mischungen dieser Additive.

Bevorzugte nichtionische oberflächenaktive Additive (C) basieren insbesondere auf Polyethern.

30

Neben den ungemischten Polyalkylenoxiden, bevorzugt C_2 - C_4 -Alkylenoxiden und phenylsubstituierten C_2 - C_4 -Alkylenoxiden, insbesondere Polyethylenoxiden, Polypropylenoxiden und Poly(phenylethylenoxiden), sind vor allem Blockcopolymere, insbesondere Polypropylen-
35 oxid- und Polyethylenoxidblöcke oder Poly(phenylethylenoxid)- und Polyethylenoxidblöcke aufweisende Polymere, und auch statistische Copolymere dieser Alkylenoxide geeignet.

Diese Polyalkylenoxide können durch Polyaddition der Alkylenoxide
40 an Startermoleküle, wie an gesättigte oder ungesättigte aliphatische und aromatische Alkohole, Phenol oder Naphthol, das jeweils durch Alkyl, insbesondere C_1 - C_{12} -Alkyl, vorzugsweise C_4 - C_{12} - bzw. C_1 - C_4 -Alkyl, substituiert sein kann, gesättigte oder ungesättigte aliphatische und aromatische Amine, gesättigte oder
45 ungesättigte aliphatische Carbonsäuren und Carbonsäureamide her-

gestellt werden. Üblicherweise werden 1 bis 300 mol, bevorzugt 3 bis 150 mol, Alkylenoxid je mol Startermolekül eingesetzt.

Geeignete aliphatische Alkohole enthalten dabei in der Regel 5 6 bis 26 C-Atome, bevorzugt 8 bis 18 C-Atome, und können unverzweigt, verzweigt oder cyclisch aufgebaut sein. Als Beispiele seien Octanol, Nonanol, Decanol, Isodecanol, Undecanol, Dodecanol, 2-Butyloctanol, Tridecanol, Isotridecanol, Tetradecanol, Pentadecanol, Hexadecanol (Cetylalkohol), 2-Hexyldecanol, 10 Heptadecanol, Octadecanol (Stearylalkohol), 2-Heptylundecanol, 2-Octyldecanol, 2-Nonyltridecanol, 2-Decyltetradecanol, Oleylalkohol und 9-Octadecenol sowie auch Mischungen dieser Alkohole, wie C₈/C₁₀-, C₁₃/C₁₅- und C₁₆/C₁₈-Alkohole, und Cyclopentanol und Cyclohexanol genannt. Von besonderem Interesse sind die gesättigten und ungesättigten Fettalkohole, die durch Fettspaltung und 15 Reduktion aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden, und die synthetischen Fettalkohole aus der Oxosynthese. Die Alkylenoxidaddukte an diese Alkohole weisen üblicherweise mittlere Molekulargewichte M_n von 200 bis 5000 auf.

20

Als Beispiele für die obengenannten aromatischen Alkohole seien neben unsubstituiertem Phenol und α - und β -Naphthol Hexylphenol, Heptylphenol, Octylphenol, Nonylphenol, Isononylphenol, Undecylphenol, Dodecylphenol, Di- und Tributylphenol und Dinonylphenol 25 genannt.

Geeignete aliphatische Amine entsprechen den oben aufgeführten aliphatischen Alkoholen. Besondere Bedeutung haben auch hier die gesättigten und ungesättigten Fettamine, die vorzugsweise 14 bis 30 20 C-Atome aufweisen. Als aromatische Amine seien beispielsweise Anilin und seine Derivate genannt.

Als aliphatische Carbonsäuren eignen sich insbesondere gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, die bevorzugt 14 bis 20 C-Atome enthalten, und hydrierte, teilhydrierte und unhydrierte Harzsäuren 35 sowie auch mehrwertige Carbonsäuren, z.B. Dicarbonsäuren, wie Maleinsäure.

Geeignete Carbonsäureamide leiten sich von diesen Carbonsäuren 40 ab.

Neben den Alkylenoxidaddukten an die einwertigen Amine und Alkohole sind die Alkylenoxidaddukte an mindestens bifunktionelle Amine und Alkohole von ganz besonderem Interesse.

10

Als mindestens bifunktionelle Amine sind zwei- bis fünfwertige Amine bevorzugt, die insbesondere der Formel $H_2N-(R-NR^1)_n-H$ (R: C_2-C_6 -Alkylen; R^1 : Wasserstoff oder C_1-C_6 -Alkyl; n: 1 bis 5) entsprechen. Im einzelnen seien beispielhaft genannt: Ethylen-
5 diamin, Diethylentriamin, Triethyltetramin, Tetraethylenpentamin, Propylendiamin-1,3, Dipropylentriamin, 3-Amino-1-ethylenaminopropan, Hexamethyldiamin, Dihexamethylentriamin, 1,6-Bis-(3-aminopropylamino)hexan und N-Methyldipropylentriamin, wobei Hexamethyldiamin und Diethylentriamin besonders bevorzugt
10 sind und Ethylendiamin ganz besonders bevorzugt ist.

Vorzugsweise werden diese Amine zunächst mit Propylenoxid und anschließend mit Ethylenoxid umgesetzt. Der Gehalt der Blockcopolymere an Ethylenoxid liegt üblicherweise bei etwa 10 bis
15 90 Gew.-%.

Die Blockcopolymere auf Basis mehrwertiger Amine weisen in der Regel mittlere Molekulargewichte M_n von 1000 bis 40000, vorzugsweise 1500 bis 30000, auf.

20

Als mindestens bifunktionelle Alkohole sind zwei- bis fünfwertige Alkohole bevorzugt. Beispielsweise seien C_2-C_6 -Alkylenglykole und die entsprechenden Di- und Polyalkylenglykole, wie Ethylenglykol, Propylenglykol-1,2 und -1,3, Butylenglykol-1,2 und -1,4, Hexylen-
25 glykol-1,6, Dipropylenglykol und Polyethylenglykol, Glycerin und Pentaerythrit genannt, wobei Ethylenglykol und Polyethylenglykol besonders bevorzugt und Propylenglykol und Dipropylenglykol ganz besonders bevorzugt sind.

30 Besonders bevorzugte Alkylenoxidaddukte an mindestens bifunktionelle Alkohole weisen einen zentralen Polypropylenoxidblock auf, gehen also von einem Propylenglykol oder Polypropylenglykol aus, das zunächst mit weiterem Propylenoxid und dann mit Ethylenoxid umgesetzt wird. Der Gehalt der Blockcopolymere an Ethylenoxid
35 liegt üblicherweise bei 10 bis 90 Gew.-%.

Die Blockcopolymere auf Basis mehrwertiger Alkohole weisen im allgemeinen mittlere Molekulargewichte M_n von 1000 bis 20000, vorzugsweise 1000 bis 15000, auf.

40

Derartige Alkylenoxidblockcopolymere sind bekannt und im Handel z.B. unter den Namen Tetronic® und Pluronic® (BASF) erhältlich. Anionische oberflächenaktive Additive (C) basieren insbesondere auf Sulfonaten, Sulfaten, Phosphonaten oder Phosphaten.

45

11

Beispiele für geeignete Sulfonate sind aromatische Sulfonate, wie p-C₈-C₂₀-Alkylbenzolsulfonate, Di-(C₁-C₈-alkyl)naphthalinsulfonate und Kondensationsprodukte von Naphthalinsulfonsäuren mit Formaldehyd, und aliphatische Sulfonate, wie C₁₂-C₁₈-Alkansulfonate, 5 α-Sulfofettsäure-C₂-C₈-alkylester, Sulfobernsteinsäureester und Alkoxy-, Acyloxy- und Acylaminoalkansulfonate.

Bevorzugt sind Arylsulfonate, wobei die Di-(C₁-C₈-alkyl)naphthalinsulfonate besonders bevorzugt sind. Ganz 10 besonders bevorzugt sind Diisobutyl- und Diisopropylnaphthalinsulfonat.

Beispiele für geeignete Sulfate sind C₈-C₂₀-Alkylsulfate.

15 Eine weitere wichtige Gruppe anionischer oberflächenaktiver Additive (C) bilden die Sulfonate, Sulfate, Phosphonate und Phosphate der als nichtionische Additive genannten Polyether.

Diese können durch Umsetzung mit Phosphorsäure, Phosphorpentoxid 20 und Phosphonsäure bzw. Schwefelsäure und Sulfonsäure in die Phosphorsäuremono- oder -diester und Phosphonsäureester bzw. die Schwefelsäuremonoester und Sulfonsäureester überführt werden. Diese sauren Ester liegen, wie die weiter oben aufgeführten Sulfonate und Sulfate, bevorzugt in Form wasserlöslicher Salze, 25 insbesondere als Alkalimetallsalze, vor allem Natriumsalze, und Ammoniumsalze vor, sie können jedoch auch in Form der freien Säuren eingesetzt werden.

Bevorzugte Phosphate und Phosphonate leiten sich vor allem von 30 alkoxylierten, insbesondere ethoxylierten, Fett- und Oxoalkoholen, Alkylphenolen, Fettaminen, Fettsäuren und Harzsäuren ab, bevorzugte Sulfate und Sulfonate basieren insbesondere auf alkoxylierten, vor allem ethoxylierten, Fettalkoholen, Alkylphenolen und Aminen, auch mehrwertigen Aminen, wie Hexamethylen- 35 diamin.

Derartige anionische oberflächenaktive Additive sind bekannt und im Handel z.B. unter den Namen Nekal[®] (BASF), Tamol[®] (BASF), Crodafos[®] (Croda), Rhodafac[®] (Rhodia), Maphos[®] (BASF), Texapon[®] (Cognis), Empicol[®] (Albright & Wilson), Matexil[®] (ICI), Soprophor[®] (Rhodia) und Lutensit[®] (BASF) erhältlich. 40

Weitere geeignete anionische oberflächenaktive Additive (C) basieren auf wasserlöslichen carboxylatgruppenhaltigen Polymeren. 45 Diese können durch Einstellung des Verhältnisses zwischen enthaltenen polaren und unpolaren Gruppierungen vorteilhaft an den je-

weiligen Anwendungszweck und das jeweilig Pigment angepaßt werden können.

Monomere, die zur Herstellung dieser Additive eingesetzt werden, sind insbesondere ethylenisch ungesättigte Monocarbonsäuren, ethylenisch ungesättigte Dicarbonsäuren sowie Vinylderivate, die keine Säurefunktion aufweisen.

Als Beispiele für diese Monomergruppen seien genannt:

10

- Acrylsäure, Methacrylsäure und Crotonsäure;

15

- Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Maleinsäuremonoester, Maleinsäuremonoamide, Umsetzungsprodukte von Maleinsäure mit Diaminen, die zu aminoxidgruppenhaltigen Derivaten oxidiert sein können, und Fumarsäure, wobei Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid und Maleinsäuremonoamide bevorzugt sind;

20

- Vinylaromaten, wie Styrol, Methylstyrol und Vinyltoluol; Ethylen, Propylen, Isobuten; Vinylester linearer oder verzweigter Monocarbonsäuren, wie Vinylacetat und Vinylpropionat; Alkylester und Arylester ethylenisch ungesättigter Monocarbonsäuren, insbesondere Acrylsäure- und Methacrylsäureester, wie Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-,

25

Pentyl-, Hexyl-, 2-Ethylhexyl-, Nonyl-, Lauryl- und Hydroxyethyl(meth)acrylat sowie Phenyl-, Naphthyl- und Benzyl(meth)acrylat; Dialkylester von ethylenisch

30

ungesättigten Dicarbonsäuren, wie Dimethyl-, Diethyl-, Dipropyl-, Diisopropyl-, Dibutyl-, Dipentyl-, Dihexyl-, Di-2-ethylhexyl-, Dinonyl-, Dilauryl- und Di-2-hydroxyethylmaleinat und -fumarat; Vinylpyrrolidon; Acrylnitril und Methacrylnitril, wobei Styrol bevorzugt ist.

Neben Homopolymeren dieser Monomere, insbesondere Polyacryl-

35

säuren, sind vor allem Copolymere der genannten Monomere als Additiv (C) geeignet. Bei den Copolymeren kann es sich um statistische Copolymere, Blockcopolymere und Pfropfcopolymere handeln.

40

Vorzugsweise liegen die Carboxylgruppen der polymeren Additive (C) zumindest teilweise in Salzform vor, um Wasserlöslichkeit zu gewährleisten. Geeignet sind beispielsweise Alkalimetallsalze, wie Natrium- und Kaliumsalze, und Ammoniumsalze.

Üblicherweise weisen die polymeren Additive (C) mittlere Molekulargewichte M_w von 1000 bis 250 000 auf, die Säurezahl beträgt in der Regel 40 bis 800.

13

Beispiele für bevorzugte polymere Additive (C) sind Polyacrylsäuren sowie Styrol/Acrylsäure-, Acrylsäure/Maleinsäure-, Butadien/Acrylsäure- und Styrol/Maleinsäure-Copolymere, die jeweils als zusätzliche Monomerbestandteile Acrylsäureester und/oder 5 Maleinsäureester enthalten können.

Besonders bevorzugte polymere Additive (C) sind Polyacrylsäuren, die in der Regel mittlere Molekulargewichte M_w von 1000 bis 250 000 und Säurezahlen von ≥ 200 aufweisen, und Styrol/Acrylsäure-Copolymere, die im allgemeinen mittlere Molekulargewichte M_w 10 von 1000 bis 50 000 und Säurezahlen von ≥ 50 aufweisen.

Derartige anionische oberflächenaktive Additive sind ebenfalls bekannt und im Handel z.B. unter den Namen Sokalan® (BASF), Joncryl® (Johnson Polymer), Neoresin® (Avecia) sowie Orotan® und Morez® (Rohm & Haas) erhältlich. 15

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen weisen üblicherweise einen Gehalt an Dispergiermittel (C) von 1 bis 20 50 Gew.-%, insbesondere von 1 bis 40 Gew.-%, auf.

Wasser bildet das flüssige Trägermaterial der erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen.

25 Vorzugsweise enthalten die Farbmittelzubereitungen ein Gemisch von Wasser und einem Wasserrückhaltemittel als flüssige Phase. Als Wasserrückhaltemittel dienen insbesondere organische Lösungsmittel, die schwer verdampfbar sind (d. h. in der Regel einen Siedepunkt $> 100^\circ\text{C}$ haben), daher wasserrückhaltend wirken, und in 30 Wasser löslich oder mit Wasser mischbar sind.

Beispiele für geeignete Wasserrückhaltemittel sind mehrwertige Alkohole, bevorzugt unverzweigte und verzweigte mehrwertige Alkohole mit 2 bis 8, insbesondere 3 bis 6, C-Atomen, wie Ethylenglykol, 1,2- und 1,3-Propylenglykol, Glycerin, Erythrit, Pentaerythrit, Pentite, wie Arabit, Adonit und Xylit und Hexite wie Sorbit, Mannit und Dulcit. Weiterhin eignen sich z.B. auch Di-, Tri- und Tetraalkylenglykole und deren Mono- (vor allem $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-}$, insbesondere $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-}$)alkylether. Beispielhaft seien Di-, Tri- und 40 Tetraethylenglykol, Diethylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl- und -butylether, Triethylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl- und -butylether, Di-, Tri- und Tetra-1,2- und -1,3-propylenglykol und Di-, Tri- und Tetra-1,2- und -1,3-propylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl- und -butylether genannt.

In der Regel enthalten die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen 10 bis 88,95 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 80 Gew.-%, flüssige Phase (D). Liegt Wasser im Gemisch mit einem wasserrückhaltenden organischen Lösungsmittel vor, so macht dieses Lösungsmittel im allgemeinen 1 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 60 Gew.-%, der Phase (D) aus.

Weiterhin können die Farbmittelzubereitungen noch übliche Zusatzstoffe, wie Biozide, Entschäumer, Antiabsetzmittel und Rheologie-
10 modifizierer, enthalten, deren Anteil im allgemeinen bis zu 5 Gew.-% betragen kann.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen können auf verschiedene Weise erhalten werden. Vorzugsweise wird zu-
15 nächst eine Pigmentdispersion hergestellt, der der Farbstoff dann als Feststoff oder insbesondere in gelöster Form zugegeben wird.

Die Farbmittelzubereitungen eignen sich hervorragend zur Einfärbung von Holzwerkstoffen jeder Art. Von besonderem Interesse ist
20 die Einfärbung von MDF-, HDF- und Spanplatten.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen können dabei dem als Basis für die MDF-, HDF- und Spanplatten dienenden Gemisch aus Holzfasern bzw. -spänen und Bindemittel auf
25 verschiedene Weise und an verschiedenen Stellen des Fabrikationsprozesses zugesetzt werden.

Bei Verwendung von auf Aminoplasten, wie Harnstoff- und Harnstoff-Melamin-Formaldehydharzen, basierenden Bindemitteln können
30 die Farbmittelzubereitungen zusammen mit dem Bindemittel, das üblicherweise in Form einer weiteren Zusatzstoffe, wie Härter und Paraffin-Dispersionen, enthaltenden Dispersion eingesetzt wird, oder getrennt von dem Bindemittel vor oder nach der Beleimung auf die Holzfasern bzw. -späne aufgebracht werden. Beim Einsatz von
35 Isocyanaten (MDI) als Bindemittel werden die Farbmittelzubereitungen getrennt vom Bindemittel eingesetzt. Bei Kombinationsverleimungen mit Aminoplasten und Isocyanaten können die Farbmittelzubereitungen gewünschtenfalls der Aminoplastkomponente zugesetzt werden.

40

Bei der Spanplattenherstellung erfolgt die Beleimung der vorher getrockneten Späne in kontinuierlichen Mischern. Meist werden verschiedene Spanfraktionen in getrennten Mischern unterschiedlich beleimt und dann getrennt (Mehrschichtplatten) oder gemein-
45 sam geschüttet. Dabei können alle Spanfraktionen oder nur die Späne für die äußeren oder die inneren Schichten gefärbt werden.

15

Bei der MDF- und HDF-Plattenherstellung werden die Fasern nach dem Refiner in der Blowline beleimt. Die beleimten Fasern durchlaufen dann einen Trockner, in dem sie auf Feuchten von 7 bis 13 Gew.-% getrocknet werden. Vereinzelt werden die Fasern auch erst getrocknet und nachträglich in speziellen kontinuierlichen Mischern beleimt. Auch eine Kombination aus Blowline und Mischerebeleimung ist möglich.

10 Zur Fertigstellung der Platten werden die beleimten Späne bzw. Fasern dann zu Matten geschüttet, gewünschtenfalls kalt vorverdichtet und in beheizten Pressen bei Temperaturen von 170 bis 240°C zu Platten gepreßt.

15 Mit Hilfe der erfindungsgemäß zu verwendenden Farbmittelzubereitungen gelingt die Massefärbung von Holzwerkstoffen auf vorteilhafte Weise. Es werden durchgehende, homogene, brillante, farbstarke sowie licht- und temperaturechte Färbungen auch in dem bislang nicht zugänglichen blauen Farbtonbereich erzielt.

20 Besondere Effekte können durch mehrfarbige Einfärbung der Platten erhalten werden. Z.B. können verschieden gefärbte Fasern schichtweise verpreßt werden. Auf diese Weise kann eine zur Kennzeichnung der Platte dienende Farbschicht (z.B. grün für Feuchtigkeitsbeständigkeit, rot für Feuerfestigkeit) im Innern der Platte verborgen und nach außen durch wunschgemäß gefärbte Ober- und Unterschichten abgedeckt werden. Besonders attraktive Farbeffekte sind durch Mischen verschieden gefärbter Fasern und anschließendes Verpressen erzielbar. Hierbei können marmorierte Platten erhalten werden, die zu individuellen Holzwerkstoffen werden. Mit diesen marmorierten Platten können z.B. einmalige Möbelstücke, Werbeartikel und Spielzeuge hergestellt werden. Zusätzlich können noch verschiedene andere Materialien, z.B. andere Holzfasern und Holzabfallprodukte, wie Rinde, eingearbeitet werden, die besondere Strukturen und Effekte ergeben.

35

Weiterhin können durch Einfärbung mit elektrisch leitfähigen Ruß enthaltenden Farbmittelzubereitungen auch elektrisch leitfähige MDF- und Spanplatten hergestellt werden, die z.B. für elektrisch leitfähige Fußböden und Arbeitsplatten von Interesse sind. Außerdem sind elektrisch leitfähige Platten durch elektrostatische Pulversprühverfahren lackierbar.

Beispiele

1. Herstellung der Farbmittelzubereitungen

5 Für die Einfärbung der Span- und Faserplatten wurden folgende Farbmittelzubereitungen eingesetzt.

1.1. Grüne Farbmittelzubereitung

10 Mischung aus 25 Gew.-% einer grünen Pigmentzubereitung, die durch Naßmahlung in einer Rührwerkskugelmühle aus

40 Gew.-% C.I. Pigment Green 7

8 Gew.-% eines Blockcopolymers auf Basis

15 Ethylendiamin/Propylenoxid/Ethylenoxid mit einem Ethylenoxidgehalt von 40 Gew.-% und einem mittleren Molekulargewicht M_n von 6500

15 Gew.-% Dipropylenglykol

37 Gew.-% Wasser

20

hergestellt wurde, und 7 Gew.-% einer 47 gew.-%igen Lösung von C.I. Basic Green 7 in 48 gew.-%iger Essigsäure und 68 Gew.-% Wasser.

25 1.2. Rote Farbmittelzubereitung

Durch Naßmahlung in einer Rührwerkskugelmühle erhaltene Mischung aus

30

26 Gew.-% C.I. Pigment Red 48:2

5 Gew.-% C.I. Direct Red 80

24 Gew.-% einer 26 gew.-%igen ammoniakalischen Lösung eines Acrylsäure/Styrol-Copolymers mit einer Säurezahl von 216 mg KOH/g und einem mittleren Molekulargewicht M_n von 9200

35

5 Gew.-% Dipropylenglykol

40 Gew.-% Wasser.

1.3. Schwarze Farbmittelzubereitung

40

Mischung aus 94 Gew.-% einer schwarzen Pigmentzubereitung, die durch Naßmahlung in einer Rührwerkskugelmühle aus

45

17

- 40 Gew.-% C.I. Pigment Black 7
10 Gew.-% eines Blockcopolymers auf Basis Ethylen-
diamin/Propylenoxid/Ethylenoxid mit einem
Ethylenoxidgehalt von 40 Gew.-% und einem
mittleren Molekulargewicht M_n von 12000
22 Gew.-% Dipropylenglykol
28 Gew.-% Wasser

hergestellt wurde, und 6 Gew.-% einer 10 gew.-%igen Lösung
von C.I. Basic Violet 3 in 30 gew.-%iger Essigsäure.

1.4. Blaue Farbmittelzubereitung

Mischung aus 90 Gew.-% einer blauen Pigmentzubereitung, die
durch Naßmahlung in einer Rührwerkskugelmühle aus

- 40 Gew.-% C.I. Pigment Blue 15:1
8 Gew.-% eines Blockcopolymers auf Basis Ethylen
diamin/Propylenoxid/Ethylenoxid mit einem
Ethylenoxidgehalt von 40 Gew.-% und einem
mittleren Molekulargewicht M_n von 6700
10 Gew.-% Dipropylenglykol
42 Gew.-% Wasser

hergestellt wurde, und 10 Gew.-% einer 10 gew.-%igen Lösung
von C.I. Basic Violet 4 in 30 gew.-%iger Essigsäure.

1.5. Leitfähige schwarze Farbmittelzubereitung

Mischung aus 98 Gew.-% einer schwarzen Pigmentzubereitung,
die durch Naßmahlung in einer Rührwerkskugelmühle aus

- 20 Gew.-% leitfähigem Ruß
10 Gew.-% eines Blockcopolymers auf Basis Ethylen
diamin/Propylenoxid/Ethylenoxid mit einem
Ethylenoxidgehalt von 40 Gew.-% und einem
mittleren Molekulargewicht M_n von 12000
70 Gew.-% Wasser

hergestellt wurde, und 2 Gew.-% einer 10 gew.-%igen Lösung
von C.I. Basic Violet 3 in 30 gew.-%iger Essigsäure.

2. Herstellung von gefärbten Spanplatten

Für die Herstellung der Spanplatten wurden, soweit nicht anders angegeben, die in Tabelle 1 und 2 aufgeführten Leimansätze verwendet:

Tabelle 1

Leimansatz für	Mittelschicht-späne	Deckschicht-späne
Harnstoff-Melamin-Formaldehydharz, 66,5 gew.-%ig in Wasser	100,0 Gew.-Tle.	100,0 Gew.-Tle.
Paraffin-Dispersion, 60 gew.-%ig in Wasser	5,0 Gew.-Tle.	4,3 Gew.-Tle.
Ammoniumsulfatlösung, 25 gew.-%ig in Wasser	10,0 Gew.-Tle.	2,0 Gew.-Tle.
Farbmittelzubereitung und Wasser	10,6 Gew.-Tle.	26,7 Gew.-Tle.
Festharzgehalt der Flotte	53 Gew.-%	50 Gew.-%
Festharz/atro Späne	11 Gew.-%	13 Gew.-%
Flotte auf 100 kg atro Späne	20,8 kg	26,0 kg

Tabelle 2

Leimansatz für	Mittelschicht-späne	Deckschicht-späne
Harnstoff-Melamin-Formaldehydharz, 66,5 gew.-%ig in Wasser	100,0 Gew.-Tle.	100,0 Gew.-Tle.
Paraffin-Dispersion, 60 gew.-%ig in Wasser	6,9 Gew.-Tle.	5,0 Gew.-Tle.
Ammoniumsulfatlösung, 25% gew.-%ig in Wasser	10,0 Gew.-Tle.	2,0 Gew.-Tle.
Farbmittelzubereitung Nr. 1.5	29,6 Gew.-Tle.	24,2 Gew.-Tle.
Wasser	-	1,8 Gew.-Tle.
Festharzgehalt der Flotte	45,4 Gew.-%	50 Gew.-%
Festharz/atro Späne	8 Gew.-%	11 Gew.-%
Flotte auf 100 kg atro Späne	17,6 kg	22,0 kg

2.1. Herstellung einer grün gefärbten Spanplatte

5 Es wurde der Leimansatz aus Tabelle 1 verwendet, wobei dem Ansatz für die Mittelschichtspäne 1,8 Gew.-Tle. und dem Ansatz für die Deckschichtspäne 1,5 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.1 zugegeben wurden.

10 Nach der Beleimung wurden die Späne zu einer dreischichtigen Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 200°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene Spanplatte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Grünfärbung.

15 2.2. Herstellung einer grün gefärbten Spanplatte mit isocyanatgebundener Mittelschicht

20 Die Deckschichtspäne wurden analog zu 2.1 beleimt. Die Mittelschichtspäne wurden mit 3,5 Gew.-% Isocyanat (MDI), das unmittelbar vor der Beleimung in Wasser (Gew.-Verhältnis 1:1) emulgiert wurde, beleimt. Getrennt davon wurden den Mittelschichtspänen 0,3 Gew.-% der Farbmittelzubereitung Nr. 1.1, 0,8 Gew.-% der Paraffin-Dispersion und 4 Gew.-% Wasser zugemischt.

25 Nach der Beleimung wurden die Späne zu einer dreischichtigen Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 200°C zu einer Platte gepreßt.

30 Die erhaltene Spanplatte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Grünfärbung.

2.3. Herstellung einer rot gefärbten Spanplatte

35 Es wurde der Leimansatz aus Tabelle 1 verwendet, wobei dem Ansatz für die Mittelschichtspäne 1,8 Gew.-Tle. und dem Ansatz für die Deckschichtspäne 1,5 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.2 zugegeben wurden.

40 Nach der Beleimung wurden die Späne zu einer dreischichtigen Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 200°C zu einer Platte gepreßt.

45 Die erhaltene Spanplatte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Rotfärbung.

2.4. Herstellung einer blau gefärbten Spanplatte

Es wurde der Leimansatz aus Tabelle 1 verwendet, wobei dem Ansatz für die Mittelschichtspäne 2,4 Gew.-Tle. und dem Ansatz für die Deckschichtspäne 2,0 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.4 zugegeben wurden.

Nach der Beleimung wurden die Späne zu einer dreischichtigen Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 200°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene Spanplatte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Blaufärbung.

2.5. Herstellung einer schwarz gefärbten, leitfähigen Spanplatte

Es wurde der Leimansatz aus Tabelle 2 verwendet.

Nach der Beleimung wurden die Späne zu einer dreischichtigen Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 200°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene Spanplatte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Schwarzfärbung und hatte einen spezifischen Durchgangswiderstand von $3 \times 10^5 \Omega\text{cm}$ sowie einen Oberflächenwiderstand von $4 \times 10^6 \Omega\text{cm}$.

3. Herstellung von gefärbten MDF-Platten

Für die Herstellung der MDF-Platten wurden, soweit nicht anders angegeben, die in Tabelle 3 und 4 aufgeführten Leimansätze verwendet:

Tabelle 3

Harnstoff-Melamin-Formaldehydharz, 66,5%ig in Wasser	100,0 Gew.-Tle.
Paraffin-Dispersion, 60%ig in Wasser	4,0 Gew.-Tle.
Farbmittelzubereitung und Wasser	54,3 Gew.-Tle.
Festharzgehalt der Flotte	42%
Festharz/atro Fasern	14%
Flotte auf 100 kg atro Fasern	33,3 kg

Tabelle 4

5	Harnstoff-Melamin-Formaldehydharz, 66,5%ig in Wasser	100,0 Gew.-Tle.
	Paraffin-Dispersion, 60%ig in Wasser	4,0 Gew.-Tle.
	Farbmittelzubereitung Nr. 1.5	19,0 Gew.-Tle.
	Wasser	35,3 Gew.-Tle.
10	Festharzgehalt der Flotte	42%
	Festharz/atro Fasern	14%
	Flotte auf 100 kg atro Fasern	33,3 kg

3.1. Herstellung einer schwarz gefärbten MDF-Platte

15 Dem Leimansatz aus Tabelle 3 wurden 19,0 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.3 zugegeben.

20 Die beleimten Fasern wurden anschließend in einem Trockner auf eine Feuchte von ca. 8 Gew.-% getrocknet, zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

25 Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Schwarzfärbung.

3.2. Herstellung einer schwarz gefärbten, isocyanatgebundenen MDF-Platte

30 Die Fasern wurden mit 3,5 Gew.-% Isocyanat (MDI), das unmittelbar vor der Beleimung in Wasser (Gew.-Verhältnis 1:1) emulgiert wurde, beleimt. Getrennt davon wurden den Fasern 4 Gew.-% der Farbmittelzubereitung Nr. 1.3 und 0,8 Gew.-% der Paraffin-Dispersion zugemischt.

35 Die beleimten Fasern wurden anschließend in einem Trockner auf eine Feuchte von ca. 8 Gew.-% getrocknet, zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

40 Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Schwarzfärbung.

3.3. Herstellung einer blau gefärbten MDF-Platte

45 Dem Leimansatz aus Tabelle 3 wurden 4,7 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.4 zugegeben.

22

Die beleimten Fasern wurden anschließend in einem Trockner auf eine Feuchte von ca. 8 Gew.-% getrocknet, zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

5

Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Blaufärbung.

3.4. Herstellung einer rot gefärbten MDF-Platte

10

Dem Leimansatz aus Tabelle 3 wurden 4,7 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.2 zugegeben.

15

Die beleimten Fasern wurden anschließend in einem Trockner auf eine Feuchte von ca. 8 Gew.-% getrocknet, zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

20

Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Rotfärbung.

3.5. Herstellung einer grün gefärbten MDF-Platte

25

Dem Leimansatz aus Tabelle 3 wurden 2,4 Gew.-Tle. der Farbmittelzubereitung Nr. 1.1 zugegeben.

30

Die beleimten Fasern wurden anschließend in einem Trockner auf eine Feuchte von ca. 8 Gew.-% getrocknet, zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Grünfärbung.

35 3.6. Herstellung einer blau-schwarz-marmorierten MDF-Platte

40

Analog zu 3.1 und 3.3 beleimte und getrocknete Fasern wurden im Schaufelmischer im Gewichtsverhältnis Blau : Schwarz = 3 : 1 gemischt, dann zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine blau-schwarze Marmorierung.

45

3.7. Herstellung einer schichtweise blau-schwarz eingefärbten MDF-Platte

5 Analog zu 3.3 beleimte und getrocknete blau gefärbte Späne wurden zu einer Matte geschüttet und kalt vorverdichtet. Darauf wurden analog zu 3.1 beleimte und getrocknete schwarz gefärbte Fasern geschüttet und ebenfalls vorverdichtet. Die Matten wurden dann bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

10 Die erhaltene MDF-Platte zeigte auf der einen Seite eine homogene, brillante Blaufärbung und auf der anderen Seite eine homogene, brillante Schwarzfärbung.

15 3.8. Herstellung einer blau-schwarz-marmorierten MDF-Platte

20 Analog zu 3.1 und 3.3 beleimte und getrocknete Fasern wurden im Schaufelmischer im Gewichtsverhältnis Blau : Schwarz = 3 : 1 gemischt, dann zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine blau-schwarze Marmorierung.

25 3.9. Herstellung einer blau-grün-rot-marmorierten MDF-Platte

30 Analog zu 3.3, 3.4 und 3.5 beleimte und getrocknete Fasern wurden im Schaufelmischer im Gewichtsverhältnis Blau : Grün : Rot = 1 : 1 : 1 gemischt, dann zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine blau-grün-rote Marmorierung.

35 3.10. Herstellung einer schwarz gefärbten, leitfähigen MDF-Platte

Es wurde der Leimansatz aus Tabelle 4 verwendet.

40 Die beleimten Fasern wurden anschließend in einem Trockner auf eine Feuchte von ca. 8 Gew.-% getrocknet, zu einer Matte geschüttet, vorverdichtet und bei 220°C zu einer Platte gepreßt.

45 Die erhaltene MDF-Platte zeigte eine homogene, brillante, lichtechte Schwarzfärbung und hatte einen Oberflächenwiderstand von $1,3 \times 10^5 \Omega\text{cm}$.

Verwendung von pigment- und farbstoffenthaltenden Zubereitungen
zur dekorativen Einfärbung von Holzwerkstoffen

5 Zusammenfassung

Verwendung von flüssigen Farbmittelzubereitungen, die mindestens
ein Pigment und, bezogen auf das Pigment, 0,5 bis 10 Gew.-% min-
destens eines Farbstoffs enthalten, zur dekorativen Einfärbung
10 von Holzwerkstoffen.

15

20

25

30

35

40

45